



# DIECO sarl

ZA DE BERROUETA

FR-64122 URRUGNE

TEL (33) 5 59 85 14 72

FAX : (33) 5 59 85 14 73

## PROPRIETES DE L'EPDM

### Peroxide

Densité	1.6+/- 3
Dureté IRHD	65 +/- 5
Elongation à la coupure %	800
Résistance à l'extension	4.5
Volume (Granulé)	0.7 kg/ltr

### Composition

EPDM	25%
Remplisseurs	62% dont 0% de métaux lourds
Pigments chimiques	13%

### Normes d'analyse par tamisage

Taille mm	Maille mm	Maintenu %	Taille mm	Maille mm	Maintenu %
3-5	5.60	Trace	1-4	4.75	Zéro
	4.76	0-5		4.00	0-2
	3.36	50-80		2.36	55-80
	2.38	20-40		2.00	5-25
	2.00	0-15		1.00	5-25
	1.19	0-15		0.50	0.2
	Pan	0-5		Pan	Trace
1-3	4.00	Zéro	0.5-1.5	2.36	Zéro
	3.00	0-2		2.00	0-2
	2.36	55-80		1.40	50-70
	2.00	5-25		0.50	20-40
	1.00	5-25			
	Pan	0-5		Pan	Trace

*\*Chaque série de matériel est examinée et un échantillon du produit fini est maintenu pour la future référence. Tous les produits sont emballés dans des sacs en plastique de 25kgs chacun avec valve, empilés sur des palettes et filmés deux fois pour la stabilité.*